

農業土木工事特記仕様書新旧対比表（7月改定）

改定後

愛媛県農業土木工事特記仕様書

2020年7月1日

(省 略)

第16条 農業土木工事で使用するコンクリートは、下表のとおりとする。ただし、別途特記仕様書で仕様が定められた場合はこの限りではない。

2 受注者は、前項の規定により設計図書で定められた呼び強度を上回るコンクリートを使用する場合は、実際に使用するコンクリートの配合計画に基づいて品質管理を行わなければならない。

種 別	粗骨材の最大寸法	スランプ	水セメント比	呼び強度	使用セメントの種類
無筋コンクリート	40mm	8cm	60%以下	18N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
無筋コンクリート (最小部材厚が16cm未満の構造物)	20又は25mm	8cm	60%以下	18N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
鉄筋コンクリート	20又は25mm	12cm	55%以下	21N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種

(省 略)

改定前

愛媛県農業土木工事特記仕様書

2019年4月1日

(省 略)

第16条 農業土木工事で使用するコンクリートは、下表のとおりとする。ただし、別途特記仕様書で仕様が定められた場合はこの限りではない。

2 受注者は、前項の規定により設計図書で定められた呼び強度を上回るコンクリートを使用する場合は、実際に使用するコンクリートの配合計画に基づいて品質管理を行わなければならない。

種 別	粗骨材の最大寸法	スランプ	水セメント比	呼び強度	使用セメントの種類
無筋コンクリート	40mm	8cm	60%以下	18N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
無筋コンクリート (最小部材厚が16cm未満の構造物)	20又は25mm	8cm	60%以下	18N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
鉄筋コンクリート	20又は25mm	8～12cm	55%以下	21N/mm2以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種

(省 略)